

2008年3月6日

NK ESTER & OLIGO

MONOMERS & OLIGOMERS
TECHNICAL INFORMATION

製品名 NK エステル A-GLY シリーズ

構造式	$ \begin{array}{c} \text{H}_2\text{C} \begin{array}{l} \diagup (\text{OC}_2\text{H}_4)_l \text{—OCCH=CH}_2 \\ \diagdown \end{array} \\ \\ \text{HC} \begin{array}{l} \diagup (\text{OC}_2\text{H}_4)_m \text{—OCCH=CH}_2 \\ \diagdown \end{array} \\ \\ \text{H}_2\text{C} \begin{array}{l} \diagup (\text{OC}_2\text{H}_4)_n \text{—OCCH=CH}_2 \\ \diagdown \end{array} \end{array} $
化学名	エトキシ化グリセリントリアクリレート

商品名	A-GLY-3E	A-GLY-9E	A-GLY-20E
l + m + n	3	9	20
外観	微黄色透明液体		
色数 (APHA)	100 以下		
比重 (25)	1.156	1.137	1.133
遊離酸 (AA%)	0.5 以下	0.1 以下	
粘度 (mPa·s / 25)	110	100	190
屈折率 (25)	1.473	1.473	1.472
水溶性	不溶	可溶	可溶
重合禁止剤 (MEHQppm)	300		200
引火点 ()	> 200		
消防法分類	第四類第四石油類		
既存化学物質番号	7-775		
C A S .	101661-95-4		
T S C A .	登録		
E I N E C S .	非該当	ポリマーに該当	

2008年3月現在

新中村化学工業株式会社



本社
〒640-8390 和歌山市有本 687
Tel 073-423-3256 (代表)
Fax 073-432-6067

営業所
東京 Tel 03-3256-2671
大阪 Tel 06-6533-0395
名古屋 Tel 052-586-6468